

## Jersette 300

Producto químico	Nº CAS	Tiempo de permeación (minutos)	Nivel de permeación	Estándar	Nivel de degradación	Clasificación
1,1,1-Tricloroetano 99%	71-55-6	NT	NT		1	NA
2-Nitropropano 99%	79-46-9	15	1	EN 374-3:2003	3	=
Acetato de butilo 99%	123-86-4	5	0	EN 374-3:2003	1	-
Acetona 99%	67-64-1	1	0	EN 374-3:2003	NT	NA
Acido acetico 99%	64-19-7	NT	NT		3	NA
Ácido nítrico 10%	7697-37-2	NT	NT		4	NA
Ácido nítrico 20%	7697-37-2	NT	NT		4	NA
Ácido sulfúrico 10%	7664-93-9	480	6	EN 374-3:2003	4	++
Ácido sulfúrico 40%	7664-93-9	480	6	EN 374-3:2003	4	++
Ácido sulfúrico 50%	7664-93-9	480	6	EN 374-3:2003	4	++
Ciclohexano 99%	110-82-7	6	0	EN 374-3:2003	1	-
Dimetilformamida 99%	68-12-2	38	2	EN 374-3:2003	3	+
Etanol 95%	64-17-5	11	1	EN 374-3:2003	4	+
Isopropanol 99%	67-63-0	40	2	EN 374-3:2003	4	+
Lejía 12°	7681-52-9	NT	NT		4	NA
Metabisulfite de sodio 20%	7681-57-4	480	6	EN 374-3:2003	4	++
Metanol 99%	67-56-1	21	1	EN 374-3:2003	3	=
Metiletilcetona 99%	78-93-3	5	0	EN 374-3:2003	3	=
N-methyl-2-Pirrolidona 99%	872-50-4	NT	NT		3	NA
Sodio hidroxido 20%	1310-73-2	NT	NT		4	NA
t-Butyl Methyl Ether 98%	1634-04-4	6	0	EN 374-3:2003	2	-
Tolueno 99%	108-88-3	4	0	EN 374-3:2003	1	-
Xileno 99%	1330-20-7	2	0	EN 374-3:2003	1	-

\*resultado no normalizado

### Grado de protección química completa

El grado de protección se determina mediante la combinación de la eficacia tanto de la permeación como de la degradación para ofrecer a los usuarios unas indicaciones de protección global al utilizar nuestros guantes con productos químicos específicos.

- Puede utilizarse en **contacto prolongado con el producto químico** (en el límite del tiempo de permeación en base a un día laboral).
- Puede utilizarse para **un contacto repetido con el producto químico** (limitado a la exposición total del producto químico, es decir: tiempo de permeación en base a un día laboral).
- **Sólo protección contra salpicaduras.** Si hay exposición a productos químicos, los guantes deberán desecharse y deberán sustituirse por unos nuevos lo antes posibles.
- **No se recomienda.** Estos guantes no se consideran aptos para trabajar con este producto químico.

NT: no testado

NA: no aplicable ya que no ha sido completamente testado (únicamente resultados de degradación o de permeación)

Los resultados del test químico y el nivel global de protección química no deben considerarse como un criterio absoluto para la selección de un guante. Las condiciones reales de uso pueden variar el rendimiento de los guantes respecto de las condiciones controladas en los test de laboratorio. Otros factores diversos al tiempo de contacto químico, como la concentración y la temperatura, el espesor del guante y su reutilización, pueden afectar de igual modo a su rendimiento. Otros requerimientos como la longitud, la destreza, el corte, la abrasión, la perforación, la resistencia a los enganchones o el agarre, han de ser considerados en la selección final del guante.